FICHA TÉCNICA



Corola Silver G-1500

Descripción

Pintura plástica mate para uso tintométrico, de extraordinaria cubrición, utilizada como recubrimiento decorativo y protector de todo tipo de paramentos interiores y exteriores en colores resistentes al exterior, con excelente igualación y facilidad de trabajo. Ideal para acabados lisos. Especial retoques. Sin olor y con conservantes antimoho. Se presenta en bases Bases BL, IN y TR para su utilización en Sistema tintométrico.

Propiedades

- Permeabilidad al aire y al vapor del agua.
- Gran opacidad.
- Gran lavabilidad.
- Buena resistencia a la alcalinidad del soporte.
- No gotea ni salpica.
- Fácil homogeneización y aplicación
- Extraordinaria adherencia.
- Excelente propiedades de nivelación

Usos

Al interior y exterior en color blanco y colores resistentes al exterior en todo tipo de paramentos verticales u horizontales.

Miembro de ASEFAPI
Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de Imprimir
Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)
953 678 245
pinturasguadiel.com
info@pinturasguadiel.com

Modo de Empleo

- Agitar hasta su perfecta homogeneidad
- Diluir la primera capa entre 10-15% con agua.
- Diluir la segunda y siguientes capas hasta un 5-10% con agua.

Características técnicas

Ligante	Acrílico
Diluyente	Agua
Peso específico	1.38- 1.58 Kg/L según base
Viscosidad	140-180 Po
Rendimiento teórico	9-13 m2/L
Tiempos de secado	Al tacto 1 hora
Intervalo de repintado	4 horas
Acabado	Mate
Color	Bases: BL, IN, TR. Sistemas tintométricos
Etiquetado COVs	2004/42IIA/(a)(75/30)Máx. COVS < 30g/L
Observaciones	El rendimiento y espesores recomendados varían según el estado de la superficie y la dilución del producto empleada.

Normas de aplicación

Superficies Nuevas:

- En caso de morteros de cemento esperar hasta el total fraguado (mínimo30 días).
- En superficies de yeso esperar hasta que esté bien seco (máx. 20% humedad).
- Limpiar el soporte de productos extraños como polvo, grasa, salitre, moho u otros contaminantes.
- Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo, así como neutralizar las superficies alcalinas.
- En superficies pulidas lijar para abrir poro.

Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)
953 678 245
pinturasguadiel.com
info@pinturasguadiel.com

- Masillar los defectos del soporte, lijar para igualar la superficie y limpiar el polvo generado.
- Aplicar una capa de fijador adecuado de la gama GUADALFIX para fijar e igualar la absorción del soporte.
- Aplicar la pintura según modo de empleo.

Superficies antiguas:

- Eliminar totalmente las pinturas viejas, en mal estado o mal adheridas.
- Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurar una buena adherencia.
- En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y el anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo, grasa, salitre, eflorescencias, moho u otros contaminantes antes de ser pintadas.
- Tratar con limpiador de fachadas los soportes con moho.
- Nivelar irregularidades con plaste adecuado. Dejar secar, lijar y eliminar polvo generado.
- Aplicar una capa de fijador adecuado de la gama GUADALFIX para fijar e igualar la absorción del soporte.
- Aplicar la pintura según modo de empleo.

Recomendaciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad relativa al 10%.
- No comenzar el proceso de aplicación con tiempo inestable que amenace lluvia durante su aplicación y secado posterior.
- Almacenar en lugares frescos y secos, preservándolo de las heladas.
- Tiempo máximo de un año desde su fabricación, en su envase original.

Formatos

Envases de 12L, 4L y 750 ml

Útiles de aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva. La

limpieza de los utensilios se realizará con agua potable inmediatamente después de su uso.

Notas

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.

Revisión

ED 02: 24/09/2023