FICHA TÉCNICA



Decotex Acrílico Mate G-2000

Descripción

Revestimiento liso 100 % acrílico mate de máxima calidad, flexible, impermeable y transpirable, resistente al envejecimiento, utilizado para la protección y decoración de fachadas ejecutadas con todo tipo de materiales de construcción, basado en una dispersión acrílica pura con pigmentos y aditivos especiales, que le confieren una gran resistencia a condiciones climatológicas más adversas, consiguiendo así un acabado de alta calidad. Resistente a la alcalinidad y salinidad del soporte. Excelente rendimiento y blancura. Con conservantes antimoho.

Propiedades

- Impermeabilidad total al agua de lluvia.
- Excelente cubrición y rendimiento.
- Transpirable. La película que forma es permeable al aire y al vapor del agua.
- Excelente opacidad. No amarillea.
- Excelente adherencia.
- Resistente ala alcalinidad del soporte.
- Eficaz acción fungicida durante largo tiempo.
- Resistente al envejecimiento.
- Excelente lavabilidad. Autolimpiable por la simple acción de la lluvia.

Applus ISO 9001 Systems Certification
Applus ISO 14001 Systems Certification
Miembro de ASEFAPI
Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de Imprimir
Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)
953 678 245
pinturasguadiel.com
info@pinturasguadiel.com

FICHA TÉCNICA

Usos

Al exterior e interior, en todo tipo de paramentos verticales u horizontales.

Modo de Empleo

- Agitar hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.
- Acabar con una o más capas ligeramente diluidas hasta la cubrición total del soporte.

Características técnicas

Ligante	Acrílico
Diluyente	Agua
Peso específico	1.57 ± 0.05 Kg/L
Sólidos en volumen	46± 2% según color
Viscosidad	130-190 Po
Rendimiento Teórico Recomendado	9-12 m2/L por capa
Espesor seco recomendado mín.	40-55 micras secas por capa; 105-145 micras húmedas por capa.
Tiempos de secado	1 hora
Intervalo de repintado	6 horas
Acabado	Mate liso
Color	Bases BL
Etiquetado COVs	2004/42IIA/(c)(75/40)Máx. COVS < 40g/L
Observaciones	El rendimiento y espesores recomendados varían según el estado de la superficie y la dilución del producto empleada.

Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)
953 678 245
pinturasguadiel.com
info@pinturasguadiel.com

Normas de aplicación

– Superficies Nuevas:

- **Morteros de Cemento:**
  - Esperar hasta total fraguado (mínimo 30 días).
  - Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
  - Neutralizar las superficies alcalinas.
  - En superficies pulidas: lijar para abrir poro.
  - Limpiar el soporte de productos extraños.
  - Masillar los defectos del soporte.
  - Fijar los soportes deleznables mediante fijador adecuado.
- **Yeso:**
  - Esperar hasta que esté bien seco (máx. 20% humedad).
  - Limpiar el soporte de productos extraños.
  - Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
  - Regular las absorciones del soporte con GUADALFIX
  - En superficies pulidas: lijar para abrir poro.
  - Masillar los defectos del soporte.
  - Fijar los soportes deleznables mediante fijador adecuado.

– Superficies Antiguas:

- Eliminar totalmente las viajes pinturas en mal estado o mal adheridas.
- Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurar una buena adherencia.
- En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y el anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser pintadas.
- Nivelar irregularidades con plaste adecuado. Dejar secar y lijar.
- Tratar con saneador de fachadas los soportes con moho.
- Aplicar una capa de fijador GUADALFIX, para fijar e igualar la absorción del soporte.
- Aplicar la pintura según modo de empleo.

Recomendaciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad relativa al 10%.

- Almacenar en lugares frescos y secos, preservándolo de las heladas.
- Tiempo máximo de un año desde su fabricación, en su envase original.

Formatos

Envases de 12L y 4L

Útiles de aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva. La limpieza de los utensilios se realizará con agua potable inmediatamente después de su uso.

Notas

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.

Revisión

ED 03. 01/01/23