



## Exedra Especial Pladur

### Descripción

Pintura plástica mate de alta cubrición, excelente rendimiento y perfecta nivelación. Especialmente indicada para superficies interiores de difícil adherencia proporcionando acabados lisos y uniformes. Excelente lavabilidad y blancura.

### Propiedades

- Gran cubrición y excelente blancura
- Fácil de aplicar.
- Excelente lavabilidad.
- Permeabilidad al aire y al vapor del agua.
- Buena resistencia a la alcalinidad del soporte.
- No gotea ni salpica.
- Extraordinaria adherencia sobre superficies difíciles.
- Excelente propiedades de nivelación.

### Usos

Al interior en todo tipo de paramentos verticales u horizontales.



Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5  
23210 Guarromán (Jaén)

☎ 953 678 245  
🌐 [pinturasguadiel.com](http://pinturasguadiel.com)  
✉ [info@pinturasguadiel.com](mailto:info@pinturasguadiel.com)

## Modo de Empleo

- Agitar completamente el contenido del envase hasta su completa homogeneización antes de su uso.
- Diluir la primera capa entre 10-20% con agua potable.
- Diluir la segunda y siguientes capas hasta un 5-10% con agua potable.
- Aplicar hasta conseguir la cubrición deseada.

## Características técnicas

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Ligante                         | Acrílico                               |
| Diluyente                       | Agua                                   |
| Peso específico                 | 1.58 ± 0.05 Kg/L                       |
| Viscosidad                      | 110-150 Po                             |
| Rendimiento Teórico Recomendado | 10-14 m <sup>2</sup> /L                |
| Tiempos de secado               | Al tacto 1 hora                        |
| Intervalo de repintado          | 4 horas                                |
| Acabado                         | Mate                                   |
| Color                           | Blanco                                 |
| Etiquetado COVs                 | 2004/42IIA/(a)(75/30)Máx. COVS < 30g/L |

## Normas de aplicación

### Superficies nuevas:

- En caso de morteros de cemento esperar hasta el total fraguado (mínimo 30 días).
- En superficies de yeso esperar hasta que esté bien seco (máx. 20% humedad).
- Limpiar el soporte de productos extraños como polvo, grasa, salitre, moho u otros contaminantes.
- Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo, así como neutralizar las superficies alcalinas.
- En superficies pulidas lijar para abrir poro.

- Masillar los defectos del soporte, lijar para igualar la superficie y limpiar el polvo generado.
- Aplicar una capa de fijador adecuado de la gama GUADALFIX para fijar e igualar la absorción del soporte.
- Aplicar la pintura según modo de empleo.

## Superficies antiguas:

- Eliminar totalmente las pinturas viejas, en mal estado o mal adheridas.
- Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurar una buena adherencia.
- En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y el anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo, grasa, salitre, eflorescencias, moho u otros contaminantes antes de ser pintadas.
- Tratar con limpiador de fachadas los soportes con moho.
- Nivelar irregularidades con plaste adecuado. Dejar secar, lijar y eliminar polvo generado.
- Aplicar una capa de fijador adecuado de la gama GUADALFIX para fijar e igualar la absorción del soporte.
- Aplicar la pintura según modo de empleo.

## Recomendaciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad relativa al 10%.
- No comenzar el proceso de aplicación con tiempo inestable que amenace lluvia durante su aplicación y secado posterior.
- Almacenar en lugares frescos y secos, preservándolo de las heladas.
- Tiempo máximo de un año desde su fabricación, en su envase original.

## Formatos

Envases de 14L y 4L

## Útiles de aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva. La limpieza de los utensilios se realizará con agua potable inmediatamente después de su uso.



Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5  
23210 Guarromán (Jaén)



953 678 245



[pinturasguadiel.com](http://pinturasguadiel.com)



[info@pinturasguadiel.com](mailto:info@pinturasguadiel.com)

## Notas

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.

## Revisión

ED 01. 06/05/2024



Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5  
23210 Guarromán (Jaén)

☎ 953 678 245  
🌐 [pinturasguadiel.com](http://pinturasguadiel.com)  
✉ [info@pinturasguadiel.com](mailto:info@pinturasguadiel.com)