FICHA TÉCNICA



Guadasuelos

Descripción

Pintura de clorocaucho de acabado semibrillante indicado como pintura decorativa y protectora para suelos interiores cuyos requerimientos generales en cuanto a dureza abrasión, resistencia a productos químicos etc sean moderados. Aplicable en garajes, naves industriales, almacenes, talleres etc.

Propiedades

- Fácil aplicación.
- Impermeable al agua.
- Transpirable, permite la difusión del vapor de agua.
- Buena adherencia sobre cemento y hormigón.
- Buena resistencia a aceites minerales.
- Alto poder cubriente.
- Buena dureza, resistencia a la abrasión y al impacto

Usos

Todo tipo de interiores tales como garajes, naves industriales, almacenes, talleres etc. y exteriores en condiciones donde los requerimientos generales en cuanto a dureza abrasión, resistencia a productos químicos etc sean moderados.

Miembro de ASEFAPI
Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de Imprimir
Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)
953 678 245
pinturasguadiel.com
info@pinturasguadiel.com

Modo de Empleo

- Remover bien el contenido del envase hasta su perfecta homogeneización.
- Producto listo al uso. En caso necesario diluir con un 5-10% de disolvente clorocaucho.

Características técnicas

Diluyente	Disolvente Clorocaucho
Sólidos en volumen	40 ± 2%
Rendimiento Teórico Recomendado	7 m2 / Kg. Siempre dependiendo de la superficie a recubrir.
Viscosidad	150 " copa Ford 4
Peso específico	1.20 ± 0.05 Kg/Lt., 1.21± 0.05Kg/Lt.
Tiempos de secado	2-3 horas
Repintado	6 horas aprox.
Brillo	Semibrillante
Color	Blanco, Rojo Óxido, Verde y Gris

Normas de aplicación

Las superficies a pintar han de estar limpias, exentas de polvo, grasa, óxido, ceras etc...

Superficies nuevas sin pintar:

• Cemento y derivados: el pavimento ha de encontrarse uniforme y saneado, hay que esperar al total fraguado del cemento, 1 mes. Es fundamental regular la porosidad del pavimento para favorecer la penetración y anclaje de la pintura. Los medios mecánicos son los que además de regular la porosidad eliminan cualquier tipo de sustancia.

• Asfalto: realizar un ensayo previo para descartar que aparezca sangrado.

Superficies ya pintadas:

Si la pintura está mal adherida hay que eliminar los restos mediante decapado o lijado. Estudiar la compatibilidad sobre la pintura anterior.

Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)
953 678 245
pinturasguadiel.com
info@pinturasguadiel.com

Recomendaciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 35ºC.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados.
- No comenzar el proceso de aplicación con tiempo inestable que amenace lluvia durante su aplicación y secado posterior.
- Almacenar en lugares frescos y secos, preservándolo de las heladas.
- Tiempo de almacenaje 36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir y a temperatura comprendida entre 5ºC y 40ºCen su envase original.

Formatos

Envases de 15L y 4L

Útiles de aplicación

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola. La limpieza de los utensilios se realizará con disolvente de secado rápido o clorocaucho inmediatamente después de su uso.

Notas

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.

Revisión

ED.02. 09/09/2024

Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)
953 678 245
pinturasguadiel.com
info@pinturasguadiel.com