



Revescrl

Descripción

Revestimiento liso de alta calidad utilizado para la protección y decoración de fachadas ejecutadas con todo tipo de materiales de construcción (hormigón, cemento, yeso, ladrillo, fibrocemento, etc), basado en una dispersión acuosa acrílica, que le confieren una gran resistencia a condiciones climatológicas severas, consiguiendo así un acabado de alta calidad. Impermeable y transpirable. Excelente protección. Gran blancura y cubrición. Con conservante antimoho.

Propiedades

- Permeabilidad al aire y al vapor del agua.
- Excelente cubrición y rendimiento.
- Película resistente a la intemperie y a los rayos ultravioletas.
- Excelente opacidad y blancura. No amarillea.
- Autolimpiable por la simple acción de la lluvia
- Resistente ala alcalinidad del soporte.
- Fácil homogeneización y aplicación.
- Resistente a la alcalinidad del soporte.
- Perfecta adherencia.

Usos

Al exterior e interior, en todo tipo de paramentos verticales y horizontales.



Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)

☎ 953 678 245
🌐 pinturasguadiel.com
✉ info@pinturasguadiel.com

Modo de Empleo

- Agitar completamente el contenido del envase hasta su completa homogeneización antes de su uso.
- Diluir la primera capa entre 10-20% con agua potable.
- Diluir la segunda y siguientes capas hasta un 5-10% con agua potable.
- Aplicar hasta conseguir la cubrición deseada.

Características técnicas

Ligante	Acrílico
Diluyente	Agua
Peso específico	1.53 ± 0.05 Kg/L
Sólidos en volumen	42 ± 1%
Viscosidad	140-180 Po
Rendimiento Teórico Recomendado	8-11 m ² /L por capa
Espesor de película	40-55 micras secas por capa; 95-130 micras húmedas por capa
Tiempos de secado	Al tacto 1 hora
Intervalo de repintado	4 horas
Acabado	Mate liso
Color	Blanco
Etiquetado COVs	2004/42IIA/(c)(75/40)Máx. COVS < 39g/L
Observaciones	El rendimiento y espesores recomendados varían según el estado de la superficie y la dilución del producto empleada.

Normas de aplicación

Superficies nuevas:

- En caso de morteros de cemento esperar hasta el total fraguado (mínimo 30 días).

- En superficies de yeso esperar hasta que esté bien seco (máx. 20% humedad).
- Limpiar el soporte de productos extraños como polvo, grasa, salitre, moho u otros contaminantes.
- Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo, así como neutralizar las superficies alcalinas.
- En superficies pulidas lijar para abrir poro.
- Masillar los defectos del soporte, lijar para igualar la superficie y limpiar el polvo generado.
- Aplicar una capa de fijador adecuado de la gama GUADALFIX para fijar e igualar la absorción del soporte.
- Aplicar la pintura según modo de empleo.

Superficies antiguas:

- Eliminar totalmente las pinturas viejas, en mal estado o mal adheridas.
- Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurar una buena adherencia.
- En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y el anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo, grasa, salitre, eflorescencias, moho u otros contaminantes antes de ser pintadas.
- Tratar con limpiador de fachadas los soportes con moho.
- Nivelar irregularidades con plaste adecuado. Dejar secar, lijar y eliminar polvo generado.
- Aplicar una capa de fijador adecuado de la gama GUADALFIX para fijar e igualar la absorción del soporte.
- Aplicar la pintura según modo de empleo.

Recomendaciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad relativa al 10%.
- No comenzar el proceso de aplicación con tiempo inestable que amenace lluvia durante su aplicación y secado posterior.
- Almacenar en lugares frescos y secos, preservándolo de las heladas.
- Tiempo máximo de un año desde su fabricación, en su envase original.

Formatos

Envases de 14L y 4L



Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)



953 678 245



pinturasguadiel.com



info@pinturasguadiel.com

Útiles de aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva. La limpieza de los utensilios se realizará con agua potable inmediatamente después de su uso.

Notas

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.

Revisión

ED. 03. 19/09/2024



Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)

☎ 953 678 245
🌐 pinturasguadiel.com
✉ info@pinturasguadiel.com