



Strolux Multiadherente Acabado

Descripción

Es un esmalte de alta calidad formulado a base de resinas acrílicas termoplásticas en medio disolvente. También puede ser utilizado como imprimación universal, multiadherente y monocomponente, por su excepcional adherencia directa sobre chapa galvanizada o zincada, aluminio y otros metales ligeros sin necesidad de imprimaciones previas. Su buena estabilidad a la intemperie hace que se cubran las necesidades de anclaje y acabado en este tipo de soportes mediante la aplicación de dos manos directas de STROLUX MULTIADHERENTE.

Propiedades

- Excelente adherencia.
- No se necesita lijar para repintar: mantenimiento económico.
- Óptima aplicabilidad.
- Secado rápido, repintable con la mayoría de las pinturas.
- Alto poder cubriente.

Usos

Puede ser utilizado como imprimación universal, multiadherente y monocomponente, por su excepcional adherencia directa sobre chapa galvanizada o zincada, aluminio y otros metales ligeros sin necesidad de imprimaciones previas.



Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)

☎ 953 678 245
🌐 pinturasguadiel.com
✉ info@pinturasguadiel.com

Modo de Empleo

- Remover bien el contenido del envase hasta su perfecta homogeneización.
- Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.
- Máxima humedad relativa: 80%. Temperatura aplicación: entre 5°C y 35°C
- Mantener una buena ventilación tanto durante la aplicación como en el posterior secado.
- Los utensilios se limpian con Disolvente SR secado rápido.

Características técnicas

Vehículo	Resinas acrílicas modificadas
Diluyente	Disolvente SR Secado Rápido
Etiquetado COVs	máximo 500 g/litro
Color	Blanco, negro, gris, verde carruaje, rojo carruaje, pardo.
Acabado	Satinado Alto
Viscosidad	130 copa Ford 4
Peso específico	1,25+ 0,05 g/cc.
Rendimiento Teórico Recomendado	8-10 m ² / litro y mano. Dependiendo de la porosidad de la superficie a recubrir.
Tiempos de secado	Al tacto 30minutos. Repintado mínimo: 1-2 horas

Normas de aplicación

En soportes nuevos:

Las superficies a pintar han de estar limpias, exentas de óxidos y/o residuos. Aplicar siempre sobre soportes bien desengrasados, sin polvo y secos. Tan importante es el tratamiento previo como la calidad de la imprimación o pintura. Antes de aplicar es necesario un saneado previo. Aplicar una primera mano a brocha o rodillo de Strolux Multiadherente Acabado diluida como máximo 15%. Para la segunda mano la dilución recomendada es del 10%. En el caso de que se aplique a pistola la dilución sería del 20%-30%.



Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)

☎ 953 678 245

📧 [pinturasguadiel.com](mailto:info@pinturasguadiel.com)

✉ info@pinturasguadiel.com

Soportes pintados en buen estado:

Respecto a la eliminación de óxidos, desengrasado y limpieza, seguir las mismas indicaciones que sobre soportes nuevos.

Soportes en mal estado:

Eliminar totalmente mediante decapado, chorreado u otros medios. Posteriormente proceder como si de superficies nuevas se tratara.

Recomendaciones

Instrucciones de seguridad: consultar etiquetado del envase. Para más información consultar hoja de seguridad.

Tiempo de almacenaje: 12 meses desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, a temperaturas comprendidas entre 5°C y 35°C.

Formatos

Envases de 4L y 750ml

Útiles de aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva. La limpieza de los utensilios se realizará con agua potable inmediatamente después de su uso.

Notas

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.

Revisión

ED.01. 10/07/17



Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)

☎ 953 678 245
🌐 pinturasguadiel.com
✉ info@pinturasguadiel.com